MISTRAPLAN IMPER

Fiche Technique

Enduit d'imperméabilisation

Présentation :

Le MISTRAPLAN IMPER est un enduit hydrofuge à base de ciment, charge minérale, résines et adjuvants, prêt à l'emploi par la simple addition d'eau.

Domaine d'utilisation :

- Etanchéités sur les parties intérieures ou extérieures des soubassements enterrés en béton ou maçonnerie.
- Fondations, murs et sols des locaux humides
- Réservoirs et piscines.
- Sur supports verticaux et horizontaux.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Poudre grise
Densité : 1,3

Propriété :

Bonne adhérence aux supports
Peut recevoir des peintures
Esthétiques : couleur gris ciment

Mode d'emploi :

- Température d'emploi de + 5°C à + 35°C
- Ne pas appliquer sur support gelé, en plein soleil, ou sur support chaud.
- Le support doit être sain, propre, cohésif, dépoussiéré, exempte de laitance de ciment ou d'huile de décoffrage.
- Le support à traiter doit être **humidifié** à refus avant application.

Préparation du mélange :

- Gâcher à l'aide d'une bétonnière ou d'un malaxeur électrique a hélice à vitesse lente (500tr /mn), jusqu'à obtention d'une pâte souple et homogène.
- Dosage en eau : de 4,5 à 5 litre par sac de 20 KG.

Mise en œuvre :

L'application se fait en une ou plusieurs passes à la taloche INOX ou a la truelle.
Epaisseur minimale 2mm.

Conditionnement et stockage :

Sacs de 20 kg
Stocker à l'abri du gel et de l'humidité.

Consommation :

Environ 2 kg d'enduits par m² et par mm d'épaisseur.

Nettoyage des outils :

A l'eau avant durcissement du produit.



MISTRAL SYSTEME CONSTRUCTION SARL
Adresse : Coop. Immobilière El Djamel Bat 21, Les Orangers. ROUIBA – ALGER
Tél : 021.85.14.86 Fax : 021.85.69.92
Site web : www.mistralpeintures.com
Email : accueil@mistralpeintures.com